

REXO 4Q HOOGGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Een hoogglanzende 4-seizoenen aflak voor buiten.

Eigenschappen

- Goede drogingseigenschappen bij lagere temperaturen.
- Soepele verwerking
- Mooie "bolle" hoogglans
- Perfecte vloeïing

Profiel

REXO 4Q HOOGGLANS is een 4-seizoenen aflak met soepele verwerking, uitstekende dekking, snelle aan- en doordroging (ook bij lagere temperaturen) en prima kantendekking. De vloeïing is perfect, is krasvast en heeft een minimale vuilaanhechting. met een uitstekende buitenduurzaamheid. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Samenstelling

Ons laboratorium is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen voor gezondheid en milieu. Op moment van publicatie geldt:

REXO 4Q HOOGGLANS WIT bevat minimaal 56% natuurlijke grondstoffen. (herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen).

Bindmiddel	PU-alkydhars
Pigment	Titaanwit
Hulpstof	Drogers, anti-velmiddel
Verduunning	Terpentine

Technische gegevens

Rendement	ca. 12 - 14 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode
Stofdroog	ca. 2 uur. (20°C/RLV 65%)
Overschilderbaar	ca. 16 uur. (20°C/RLV 65%)
Stofdroog	ca. 3½ uur. (5°C/RLV 80%)
Overschilderbaar	ca. 16 uur. (5°C/RLV 80%)
Dichtheid	ca. 1,25 kg/l
Glans	> 80 gloss units (60°) na doordroging
Vaste-stofgehalte	ca. 76 %-gew, ca. 59 %-vol
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor REXO 4Q HOOGGLANS wit. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.



REXO 4Q HOOGGLANS | PRODUCT INFORMATIE BLAD

Ondergrond

REXO 4Q HOOGGLANS is te gebruiken op de juiste wijze voorbehandeld hout, oude intact zijnde verflagen, op de juiste wijze voorbehandelde metalen en diverse kunststoffen. Geveltimmerwerk moet voldoen aan de meest recente eisen van KVT. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden.

Omstandigheden/verwerkingscondities

Verwerkingstemperatuur tussen 0°C en 25°C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.

Verdunnen

REXO 4Q HOOGGLANS is strijkklaar maar kan mits nodig spaarzaam worden verdund met terpentine.

Gereedschap

Kwast en roller.

Applicatie

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, vetvrij en mat geschuurd te zijn. Gebreken in de ondergrond vooraf op een verantwoorde wijze en met toepassing van de juiste producten herstellen. Geadviseerde laagdikte per laag: ca. 75 micron nat = ca. 45 micron droog.

Nieuw werk:

Het kale hout goed reinigen en ontvetten, het hout 2 x gronden en vervolgens 1-2 x aflakken met REXO 4Q HOOGGLANS.

Bestaand werk:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen en ontvetten en goed schuren (kaal werk) en matteren (intacte verflagen). Plaatselijk 1 x gronden en vervolgens plaatselijk of geheel gronden. Hierna het geheel 1-2 x aflakken met REXO 4Q HOOGGLANS.

IJzer en staal behandeld:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Het gehele werk reinigen (eventuele oxidatie goed verwijderen), reinigen, ontvetten en mat schuren. Het staalwerk van verf en roest ontdaan direct behandelen met een geschikte roestwerende primer volgens specificaties van de leverancier vervolgens plaatselijk of geheel bijwerken met grondverf en vervolgens 1-2 x aflakken met REXO 4Q HOOGGLANS.

Levervorm

½, 1, 2½ L. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Opslag/transport

Koel, maar vorstvrij, in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte.

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.rigoverffabriek.nl - www.evertkoning.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48