




Les avantages du produit




Exempt de
PVC



Difficilement
inflammable



Pour murs et
plafonds



Peut être
repeint
plusieurs
fois



Perméable
à la diffusion




Résistant
aux chocs



Pas de
détrempe




Colle à
intissé



Technique
d'encollage
mural



Faible con-
sommation
de peinture



Pontant les
fissures



Facile à
enlever

Pose



1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes peintures. Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduits de préparation des fonds. Appliquer des apprêts sans dissolvants sur les supports fortement absorbants.



2a. Encollage à l'aide d'une encolleuse sans détrempe ou



2b. Pose par la technique d'encollage mural sans détrempe



3. Coller les lés d'aplomb, bord à bord à joints vifs.



4. Éliminer les bulles d'air et les plis à l'aide d'une brosse de tapissier ou d'un rouleau en caoutchouc.



5. Enlever les excédents des plafonds, plinthes, fenêtres, etc. avec un cutter et une spatule.



6. Dans les coins et sur les arêtes, ne pas effectuer de chevauchement. La séparation se fait exactement sur l'arête. Tapiser les deux lés bord à bord à joints vifs.



7. Après le séchage, peindre à l'aide d'une peinture dispersion de qualité conforme à EN 13300 ou avec de la laque acrylique.



8. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement se décolle facilement.



Description du produit

ERFURT-Variolvies V 180

Fabricant

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

Matières premières/fabrication

ERFURT-Variolvies V 180 est un revêtement mural solide dont la surface est préenduite d'une couche. Il est fabriqué à partir de fibres de cellulose et de fibres textiles spéciales combinées avec des liants polymères.

Données du produit

- N° de commande 1000597
- Dimensions des rouleaux : 25,00 m de longueur x 0,75 m de largeur
- Contenu du carton : 2 rouleaux
- Grammage : env. 180 g/m²

Propriétés du produit

- Bon pouvoir couvrant
- La perméabilité à la vapeur d'eau selon DIN 52615 correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de 0,05 m.
- Classe de réaction au feu « B-s1,d0 » selon EN 13501-1 (difficilement inflammable) selon DIN 4102-1
- Revêtement mural préenduit d'une couche de peinture
- Exempt de PVC, de plastifiants et de solvants dangereux pour la santé
- Sans fibre de verre
- Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde
- Dimensionnellement stable et pontant les fissures
- Associé aux peintures appropriées, le produit est très résistant
- Recouvre parfaitement le support grâce à sa pigmentation. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, une seule couche de peinture suffit
- Peut être repeint avec des peintures disponibles dans le commerce.
- S'enlève facilement après humidification à l'eau

Support

Le support doit être sec, solide, homogène, absorbant, propre, lisse et avoir une surface assez plane pour être recouvert par le revêtement mural prévu. Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes.

Lisser les supports rugueux à l'aide d'enduits de préparation des fonds. Les supports très absorbants, friables ou poudreux doivent être traités par un fixateur.

Recommandations de colle

Pour pontage de fissures et décoration murale :

Henkel : Metylan Ovalit TDV

Pufas : Glutolin S15, Glutolin K10, Decotric GK

Bostik : Quelyd Murale, SM3+

Sur des fonds non absorbants, par ex. des parois en plastique :

Henkel : Metylan Ovalit Ultra

Pufas : Glutolin BW, Decotric WB

Bostik : Quelyd Optima 2

Encollage

Coller ERFURT-Variolvies V 180 d'aplomb bord à bord à joints vifs. Éliminer les bulles d'air des lés à l'aide d'un rouleau en caoutchouc ou d'une spatule à maroufler. Presser les excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins à l'aide d'une spatule en plastique et les découper avec un cutter. Poser le revêtement mural sans chevauchement. Enlever immédiatement les taches de colle de la surface.

Couche de peinture

Après le séchage, une seule couche de peinture de peinture suffit généralement, car ERFURT-Variolvies V 180 est déjà préenduit d'une couche de peinture. Les peintures dispersion au minimum de la classe de résistance au frottement à l'état mouillé 3 selon EN 13300, notamment les peintures latex satinées et très brillantes, conviennent le mieux à cet effet.

Il est également possible de recouvrir la surface tapissée au moyen du procédé Airless. Pour ce faire, il faut ensuite lisser la surface avec un rouleau à peinture à poils courts, afin d'obtenir un résultat net et homogène.

Ingrédients/résultats d'essais

La perméabilité à la vapeur d'eau a été déterminée par l'ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, conformément à la norme DIN 52615.

Application/pose

Made in Germany

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Tél. : +49 202 6110 0
Fax : +49 202 6110 89 451

E-mail : info@erfurt.com
Internet : www.erfurt.com

Assistance :
+49 202 6110 375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN