

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

W
WOOD

W110

Lakplamuur



Omschrijving

Lakplamuur op basis van alkydhars.

Toepassing

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in houten ondergronden in nieuw en bestaand schilderwerk buiten.

Eigenschappen

- Zeer geschikt voor grote oppervlakken
- Uitstekende hechting
- Zeer gladde afwerking

W110 - Lakplamuur

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof en loszittend materiaal.

Gebruik

De plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 12 uur voor een laagdikte van 0,5 mm.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

800 gram / 3 kg blik.

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Geschikt voor nieuw en bestaand schilderwerk.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.
- Geschikt voor (ruw) hout

Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 1 mm
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 12 – 14 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,8 kg/L
- Korrelgrootte : 40 µm
- Kleur : wit

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

