

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

**W**  
WOOD

**W130**

**2K Polystop Plamuur**



### Omschrijving

2K plamuur op basis van polyester.

### Toepassing

Voor het plamuren van oneffenheden en beschadigingen in houten en metalen ondergronden.

### Eigenschappen

- Zeer fijn van structuur
- Gemakkelijke verwerking
- Goed modelleerbaar
- Droogtijd instelbaar door het toevoegen van meer of minder verharder (max. 3%)

### W130 - 2K Polystop Plamuur

#### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

#### Gebruik

Meng verharder en plamuur totdat een homogene kleur ontstaat. Door meer of minder verharder toe te voegen kan de verwerkingstijd worden beïnvloed (max. 3% verharder toevoegen). Breng het product aan op hout, metaal of goed hechtende oude verflagen.

#### Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 40 minuten. De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

#### Verpakking

- 1,55 KG (blik)

#### Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

#### Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 5 mm
- Verwerkingstemperatuur : 15°C – 35°C
- Droogtijd : 40 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid pasta : 1,95 kg/L
- Dichtheid verharder : 1,19 kg/L
- Korrelgrootte : 45 µm
- Kleur pasta : wit
- Kleur verharder : roze
- VOC waarde : 116 g/L

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

