



**[SPECIAAL  
VOOR SNELLE  
HERSTELLINGEN]**

# REDLIGHT® LICHTGEWICHT VUL- EN AFWERKMIDDEL



- ▶ **SNEL OVERSCHILDERBAAR :  
NA 30 MINUTEN**
- ▶ **ZONDER KRIMP**
- ▶ **ZONDER SCHUREN**
- ▶ **EXTRA WIT**

## TOEPASSING

Lichtgewicht vul en afwerkmiddel in pasta, binnen, voor manuele toepassing.

## ONDERGRONDEN

REDLIGHT® wordt toegepast op onbehandelde of geschilderde ondergronden

- Gips, gipsblokken, gipskartonplaten,
- Oude geschilderde ondergronden,
- Cement, beton, cellenbeton,
- Betonblokken, baksteen, steen,
- Voorbehandeld hout.

## AFWERKING

REDLIGHT® kan afgewerkt worden met alle gangbare plamuren, verven en muurbekledingen.

## Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

REDLIGHT®: Binnenplamuurpasta op basis van lichtgewicht vulstoffen en acrylaatpolymeren.

- Eigenschappen (NFT 36-005) : familie III classe 2
- Codificatie (EN 16-566) :  $G_3S_1V_0W_0A_0C_0R_0$
- Laagdikte : onbepaald
- Afwerken : 30 minuten (bij een laagdikte van 1 min) tot 2 gemiddeld uren
- Kleur: extra wit
- Hechting plamuur/ondergrond (EN 16-566) : > 0.5 Mpa

## GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : schildersmes, plamuurmes, vlakstrijkers.
- Reinigen van het gereedschap : na droging kunnen restanten van de plamuur verwijderd worden door wrijven, het gebruik van water is daarbij niet noodzakelijk.
- Bewaring van de plamuur: minstens 12 maanden, volgens factuurdatum, in de originele verpakking, beschermd tegen vorst.

## VERPAKKING

- Pot van 1 L.
- Emmer van 4 L.

## AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet toepassen bij temperaturen < +8°C en > 35°C en een relatieve vochtigheid van > à 70%.
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden
- Niet aanbrengen op vochtige ondergronden.
- Het wordt afgeraden om het mengsel opnieuw op te roeren wanneer de uitharding is gestart.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn.

## DOCUMENTEN

over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : schilderwerken aan gebouwen.
- DTU 59.4 (NFP 74-204): aanbrengen van behang en muurbekledingen.

## HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Xi, irriterend. Bevat cement.
- Veiligheidsfiches beschikbaar op [quickds.fr](http://quickds.fr) of [toupret.be](http://toupret.be)

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van REDLIGHT® werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf TOUPRET. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij 20°C, een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezigheid van organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)